

GRUNDIERUNGSÜBERSICHT



- geeignet
- Eignungsprüfung erforderlich
- nicht geeignet

	TAURUS PRIMER FAST	TAURUS PRIMER 2K	TAURUS EPOXY PRIMER 2K	TAURUS PRIMER CLEAR	TAURUS PVC PRIMER	TAURUS TPO / FPO PRIMER	TAURUS ÖKOFLEX PRIMER	TAURUS NANO PRIMER	TAURUS AQUATOP MONO PRIMER
--	--------------------	------------------	------------------------	---------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES									
Verbrauch / m ²	100-500ml	100-200ml	100-150ml	100-150ml	100ml	100ml	100-300ml	50-200ml	100-300ml
Überarbeitbar	1-3 Std.	2-5 Std.	2-24 Std.	15-30 Min.	15-30 Min.	15-30 Min.	15-30 Min.	12-24 Std.	30-60 Min.
DIFFUSIONSVERHALTEN									
diffusionsoffen	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
diffusionsdicht / dampfdicht			✓						
LÖSUNGSMITTEL									
lösemittelfrei		✓	✓				✓		✓
lösemittelhaltig	✓			✓	✓	✓		✓	

EINSATZBEREICHE

außen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
innen belüftet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
innen unbelüftet	●	●	●	●	●	●	●	●	●

UNTERGRÜNDE

MINERALISCH									
Beton	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Estrich	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asphalt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HOLZ									
Holz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OSB-Platten	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METALLE									
Aluminium	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Metall nicht verzinkt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Metall verzinkt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KUNSTSTOFFE									
EPDM	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bitumenbahnen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PVC Bahnen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FPO / TPO Bahnen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sonstige Kunststoffe	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SONSTIGES									
Bitumendickbeschichtung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fliesen / Feinsteinzeug	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Naturstein	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wärmedämmstoffe	●	●	●	●	●	●	●	●	●
nicht lösemittelbeständige Untergründe	●	●	●	●	●	●	●	●	●

GRUNDIERUNGSÜBERSICHT



GRUNDIERUNG FÜR

	TAURUS PRIMER FAST	TAURUS PRIMER 2K	TAURUS EPOXY PRIMER 2K	TAURUS PRIMER CLEAR	TAURUS PVC PRIMER	TAURUS TPO / FPO PRIMER	TAURUS ÖKOFLEX PRIMER	TAURUS NANO PRIMER	TAURUS AQUATOP MONO PRIMER
STT® TAURUS AQUATOP 2K	●	●	●	●	●	●	●	●	●
STT® TAURUS AQUATOP MONO	●	●	●	●	●	●	●	●	●
STT® TAURUS TOP / TOP DETAIL	●	●	●	●	●	●	●	●	●
STT® TAURUS ÖKOFLEX	●*	●*	●*	●	●	●	●	●	●
STT® TAURUS BLACK 2K	●	●	●	●	●	●	●	●	●
STT® TAURUS BLACK	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* feuergetrockneter Quarzsand im Überschuss 0,4-0,8mm abgestreut

Tipp- und Eintragefehler vorbehalten. Die Tabelle dient nur zur Übersicht von generellen Ver- oder Unverträglichkeiten untereinander.