

GRUNDIERUNGSÜBERSICHT



	TAURUS PRIMER FAST	TAURUS PRIMER 2K	TAURUS EPOXY PRIMER 2K	TAURUS PRIMER CLEAR	TAURUS PVC PRIMER	TAURUS TPO / FPO PRIMER	TAURUS ÖKOFLEX PRIMER
--	--------------------	------------------	------------------------	---------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------

- geeignet
- Eignungsprüfung erforderlich
- nicht geeignet

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES							
Verbrauch / m ²	100-500g	100-200g	100-150g	100-150g	100g	100g	100-300g
Überarbeitbar	1-3 Std.	2-5 Std.	2-24 Std.	15-30 Min.	15-30 Min.	15-30 Min.	15-30 Min.
DIFFUSIONSVERHALTEN							
diffusionsoffen	✓	✓		✓	✓	✓	✓
diffusionsdicht / dampfdicht			✓				
LÖSUNGSMITTEL							
lösemittelfrei		✓	✓				✓
lösemittelhaltig	✓			✓	✓	✓	

EINSATZBEREICHE

außen	●	●	●	●	●	●	●
innen belüftet	●	●	●	●	●	●	●
innen unbelüftet	●	●	●	●	●	●	●

UNTERGRÜNDE

MINERALISCH							
Beton	●	●	●	●	●	●	●
Estrich	●	●	●	●	●	●	●
Asphalt	●	●	●	●	●	●	●
HOLZ							
Holz	●	●	●	●	●	●	●
OSB-Platten	●	●	●	●	●	●	●
METALLE							
Aluminium	●	●	●	●	●	●	●
Metall nicht verzinkt	●	●	●	●	●	●	●
Metall verzinkt	●	●	●	●	●	●	●
KUNSTSTOFFE							
EPDM	●	●	●	●	●	●	●
Bitumenbahnen	●	●	●	●	●	●	●
PVC Bahnen	●	●	●	●	●	●	●
FPO / TPO Bahnen	●	●	●	●	●	●	●
Sonstige Kunststoffe	●	●	●	●	●	●	●
SONSTIGES							
Bitumendickbeschichtung	●	●	●	●	●	●	●
Fliesen / Feinsteinzeug	●	●	●	●	●	●	●
Glas	●	●	●	●	●	●	●
Naturstein	●	●	●	●	●	●	●
Wärmedämmstoffe	●	●	●	●	●	●	●
nicht lösemittelbeständige Untergründe	●	●	●	●	●	●	●

GRUNDIERUNGSÜBERSICHT



GRUNDIERUNG FÜR

	TAURUS PRIMER FAST	TAURUS PRIMER 2K	TAURUS EPOXY PRIMER 2K	TAURUS PRIMER CLEAR	TAURUS PVC PRIMER	TAURUS TPO / FPO PRIMER	TAURUS ÖKOFLEX PRIMER
STT® TAURUS ÖKOFLEX	●	●*	●*	●	●	●	●
STT® TAURUS TOP / TOP DETAIL	●	●	●	●	●	●	●
STT® TAURUS AQUATOP 2K	●	●	●	●	●	●	●
STT® TAURUS BLACK	●	●	●	●	●	●	●
STT® TAURUS BLACK 2K	●	●	●	●	●	●	●

- geeignet
- Eignungsprüfung erforderlich
- nicht geeignet

*feuertrockneter Quarzsand
im Überschuss 0,4-0,8mm abgestreut