

STT® TAURUS PIGMENTPASTE PA basiert auf einem Polyasparaginsäureester und wurde speziell für das Einfärben von Polyaspartic entwickelt.



| ARTIKEL | Art.Nr. | VPE 1 (Gebinde) |
|----------------------------------|----------------|------------------------|
| TAURUS PIGMENTPASTE Schwarz | H050444007 | 1kg |
| TAURUS PIGMENTPASTE Verkehrsrot | H050444029 | 1kg |
| TAURUS PIGMENTPASTE Mausgrau | H050444033 | 1kg |
| TAURUS PIGMENTPASTE Sandgelb | H050444036 | 1kg |
| TAURUS PIGMENTPASTE Verkehrsgelb | H050444043 | 1kg |
| TAURUS PIGMENTPASTE Verkehrsgrün | H050444081 | 1kg |
| TAURUS PIGMENTPASTE Signalblau | H050444089 | 1kg |
| TAURUS PIGMENTPASTE Elfenbein | H050444106 | 1kg |
| TAURUS PIGMENTPASTE Weiß FS | H050444112 | 1kg |
| TAURUS PIGMENTPASTE Weißgrün | H050444118 | 1kg |

PRODUKTBESCHREIBUNG

Da unsere STT® TAURUS PIGMENTPASTE PA Farbpasten-Serie auf einem reaktiven bzw. vernetzbaren Bindemittel basiert, ist eine vollständige Einbindung in das Polyaspartic System sichergestellt. Die STT® TAURUS PIGMENTPASTE PA Serie hat somit keinen oder nur geringen Einfluss auf die Shore Härte (je nach Härte Typ/Variante), sowie die anderen mechanischen und chemischen Eigenschaften.

Vorteile von STT® TAURUS PIGMENTPASTE PA:











- weichmacherfrei
- lichtstabil

Empfohlene Zugabemengen (bezogen auf Komponente A):

- normale, deckende | opake Anwendungen = 5,0%
- transparente | semi-transparente Anwendungen = 0,5 bis 2,5%
- maximale Zugabemenge = 10,0% (A+B Gesamtmischung)



FARBAUSWAHL NACH RAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 1002 | RAL 1014 | RAL 1023 | RAL 3020 | RAL 5005 | RAL 6019 | RAL 6024 |
| Sandgelb | Elfenbein | Verkehrsgelb | Verkehrsrot | Signalblau | Weißgrün | Verkehrsgrün |
|  |  |  | | | | |
| RAL 7005 | RAL 9005 | RAL 9016 | | | | |
| Mausgrau | Schwarz | Weiß FS | | | | |

VERARBEITUNG

Vor der Beimengung muss die Pigmentpaste homogen aufgerührt werden. Es werden 0,5-10% der STT® TAURUS PIGMENTPASTE PA zur jeweiligen Beschichtung beigemischt und mit einem sauberen, langsam laufenden Rührwerk gründlich vermengt. Mischen Sie so lange, bis die Masse homogen durchgefärbt ist. STT® TAURUS PIGMENTPASTE PA gibt es in vielen verschiedenen Farbtönen in 1kg Gebinden.

LAGERUNG

Wir empfehlen, das Material in fest verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von 15-25°C kühl und trocken zu lagern. Bei entsprechender Lagerung kann das Material 12 Monate verwendet werden. Vor der Verwendung der Farbpasten ist der Inhalt des Gebindes immer gut aufzurühren und anschließend die Gebinde wieder zu verschließen.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte entnehmen Sie die Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise unserem Sicherheitsdatenblatt sowie der Gebindeetikette. Sämtliche Technische Datenblätter sowie Sicherheitsdatenblätter befinden sich zum Download auf unserer Homepage www.stt-gmbh.at.

Dieses Merkblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Merkblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden sicherzustellen, dass das jeweilige aktuelle Merkblatt vorliegt. Aktuelle Merkblätter können jederzeit in allen unseren Standorten angefordert werden.