



STT® TAURUS METALLICPIGMENTE werden verwendet, um STT® TAURUS TOP COAT transparent, STT® TAURUS TERRA COAT, STT® TAURUS TERRA COAT EP 2K und STT® TAURUS POLYASPARTIC transparent einzufärben.



TECHNISCHE DATEN

Farben	Kupfermetallic Silbermetallic Goldmetallic Anthrazitmetallic
Dichte	3,0 – 3,2 g/cm ³
Schüttdichte	26 – 32 g/100ml
Öl-Absorption	50 – 60 g/100g
Verlust beim Trocknen	< 0.5% (105°C)

ARTIKEL	Art.Nr.	VPE 1 (Dose)	VPE 2 (Karton)
TAURUS METALLICPIGMENTE	H061710010	200g	15 Stk
TAURUS KUPFERMETALLIC	H061710011	200g	15 Stk
TAURUS SILBERMETALLIC	H061710012	200g	15 Stk
TAURUS GOLDMETALLIC	H061710013	200g	15 Stk
TAURUS ANTHRAZITMETALLIC	H061710014	200g	15 Stk



PRODUKTBESCHREIBUNG

STT® TAURUS METALLICPIGMENTE werden verwendet, um STT® TAURUS TOP COAT , STT® TAURUS TERRA COAT , STT® TAURUS TERRA COAT EP 2K und STT® TAURUS POLYASPARTIC transparent individuell einzufärben.

Vorteile von STT® TAURUS METALLICPIGMENTEN:

- hochwertig und starke Deckkraft
- viele Farben sind kurzfristig lieferbar
- individuelle Designlösungen sind leicht realisierbar
- sehr starker Metallic Effekt
- leicht zu vermengen
- geringe Staubbelastung im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen

HINWEISE

Bitte beachten Sie, dass Metallicpigmente niemals in wasserbasierende Harzsysteme vermengt werden dürfen, da diese mit dem enthaltenen Wasser chemisch reagieren und es zu giftigen Dämpfen bis hin zu Bränden kommen kann.

VERARBEITUNG

Vor der Beimengung der STT® TAURUS METALLICPIGMENTE müssen 2K-Harze vorab homogenisiert werden. Danach werden STT® TAURUS METALLICPIGMENTE in einer Menge von 1-10% zudosiert und mit einem sauberen, langsam laufenden Rührwerk gründlich vermengt. Mischen Sie so lange, bis die Masse homogen durchgefärbt ist. Die Dosierung richtet sich nach dem gewünschten Effekt, der zu erzielen ist bzw. ob ein zusätzlicher Effekt zu einer eingefärbten Grundierung entstehen soll. Hier gibt es unendliche Möglichkeiten seinen kreativen Ideen freien Lauf zu lassen. Jeder Boden wird ein Unikat.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte entnehmen Sie die Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise unserem Sicherheitsdatenblatt sowie der Gebindeetikette. Sämtliche Technische Datenblätter sowie Sicherheitsdatenblätter befinden sich zum Download auf unserer Homepage www.stt-gmbh.at.

LAGERUNG

STT® TAURUS METALLICPIGMENTE sind mindestens 12 Monate im original verschlossenen Gebinde bei Temperaturen von +5°C bis +25°C und UV geschützter, trockener Umgebung lagerfähig. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

Dieses Merkblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Merkblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden sicherzustellen, dass das jeweilige aktuelle Merkblatt vorliegt. Aktuelle Merkblätter können jederzeit in allen unseren Standorten angefordert werden.