



Lösemittelhaltiges Bindemittel für Steinteppiche für vertikale Flächen im Außenbereich und als Porenfüller im Innenbereich

**TECHNISCHE DATEN**

VISKOSITÄT (bei 25°C)	ASTM D2196-86	2.000cP
SPEZIFISCHES GEWICHT (bei 20°C)	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811	1,0kg/lit.
BINDEMITTELANTEIL	Körnung 2-4mm	12%
VERBRAUCH ALS PORENFÜLLER	Körnung 2-4mm	0,8-1,2lt./m ²
FLAMMPUNKT	ASTM D93 (geschlossen)	42°C
KLEBEFREI (bei 25°C u. 55% r.F.)	-	6 Std.
ÜBERARBEITBARE ZEIT	-	6-24 Std.
AUSHÄRTEZEIT CHEMISCH		7 Tage
VERARBEITUNGSTEMPERATUR		+5°C bis +35°C

**TECHNISCHE DATEN
in ausgehärteter Form**

GEBRAUCHSTEMPERATUR	-	-40°C bis +80°C
SCHOCKTEMPERATUR	-	200°C
HÄRTE	ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868	40 Shore D
REISSFESTIGKEIT (bei 23°C)	ASTM D412 / EN-ISO-527-3	350kg/cm ² (35 N/mm ²)
DEHNUNG (bei 23°C)	ASTM D412 / EN-ISO-527-3	> 300%
BESCHLEUNIGTE ALTERUNG (QUV)	ASTM G53	bestanden (3.000 Std.)
WÄRMEWIDERSTAND (100 Tage bei 80°C)	EOTA TR011	bestanden

CHEMISCHER WIDERSTAND (Hydrolyse)

KALIUMHYDROXID 8%	10 Tage bei 50°C	unbeeinflusst
NATRIUMHYPOCHLORIT 5%	10 Tage	unbeeinflusst
WASSERAUFNAHME	-	< 1,4%

ARTIKEL

	Art.Nr.	VPE 1 (Gebinde)	VPE 2 (Karton)	VPE3 (Palette)
TAURUS TERRA COAT THIX 4lt	H050308904	4lt.	4 Gebinde (16lt.)	30 Karton (480lt.)



PRODUKTBESCHREIBUNG

STT® TAURUS TERRA COAT THIX ist ein einkomponentiges, lösemittelhaltiges, transparentes, aliphatisches Polyurethan Wandbindemittel für den Außenbereich, welches durch Feuchtigkeitsvernetzung aushärtet. Die aliphatische Eigenschaft verhindert ein Vergilben aufgrund von Sonneneinstrahlung. STT® TAURUS TERRA COAT THIX besteht aus reinem elastomeren hydrophoben Polyurethan. Dies gewährleistet eine hervorragende chemische, thermische, UV- und Witterungsbeständigkeit.

Eigenschaften von STT® TAURUS TERRA COAT THIX:

- ♥ für den Außenbereich geeignet
- ♥ extreme Haftkraft
- ♥ schnelle Härtung
- ♥ niedriger Verbrauch
- ♥ frei von jeglichen Aufschäumungsreaktionen

VERARBEITUNG ALS WANDBINDEMittel

Untergrundvorbereitung:

Untergründe müssen stabil, tragfähig sowie frei von trennenden Schichten sein. Deshalb wird der Untergrund vorab gereinigt bzw. angeschliffen und mit STT® TAURUS PRIMER 2K, STT® PRIMER FAST oder STT® TAURUS EPOXY PRIMER 2K grundiert. Die Feuchtigkeit des Untergrundes darf 4% (CM Methode) nicht überschreiten. Je nach Anforderung vorab mit STT® TAURUS TOP abdichten.

Verarbeitung:

STT® TAURUS TERRA COAT THIX wird vorab mit einer Lackwalze oder Pinsel vollflächig auf dem vertikalen Untergrund mit einem Verbrauch von 0,2-0,3 lt./m² aufgetragen. Dies führt zu einer hohen Klebrigkeit und der Steinteppich lässt sich an vertikalen Flächen leicht verarbeiten. Danach wird eine Menge von 12% zu trockenen STT® MARMOR- UND QUARZKIESEL beigemischt. Je Sack à 25kg (2-4mm) werden 3 lt. STT® TAURUS TERRA COAT THIX beigemischt und durch ein langsam laufendes Rührwerk gründlich miteinander homogen vermischt. Wir empfehlen jedoch die einzelnen Ansätze auf max. 5 lt. zu begrenzen um genügend Verarbeitungszeit zu erlangen. Die Mischdauer muss immer gleich lange dauern, da ansonsten Farbunterschiede auftreten können. Die Verarbeitung erfolgt mittels Spachtel. Die Thixotrop eingestellte Masse ermöglicht das Verarbeiten an vertikalen Flächen. Den Untergrund vorher mit einer dünnen Lage STT® TAURUS TERRA COAT THIX bestreichen. Bei einsetzender Klebrigkeit während der Verarbeitung wird die Glättkelle mit STT® TAURUS TERRA COAT GM benetzt. Dies ermöglicht eine einfache Verarbeitung. Die vorgeschriebene Verarbeitungstemperatur liegt zwischen min. +5°C und max. +35°C. Bei der Verarbeitung im Sommer mit entsprechend hohen Temperaturen und zusätzlich mit dunklen Kiesel ist auf eine Beschattung zu achten, da es ansonsten zu erschwerter Verarbeitung und verkürzten Verarbeitungszeiten kommen kann. Achten Sie darauf, dass es zu keinen scharfen Abgrenzungen durch Licht und Schatten kommt. Durch die unterschiedlichen Oberflächentemperaturen und damit verbundenen Aushärtezeiten, können Verfärbungen entstehen. Kiesel-, Luft- und Untergrundtemperatur dürfen +35°C nicht übersteigen. Ebenfalls ist darauf zu achten, dass sich keine Feuchtigkeit in den Kiesel befindet. Während der Applikation und der Aushärtung muss die Untergrundtemperatur min. 3°C über dem Taupunkt liegen. Die Oberfläche ist während der Aushärtephase vor einer Betauung zu schützen. Die Feuchtigkeit des Untergrundes darf 4% (CM Methode) nicht überschreiten. Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80% nicht überschreiten. STT® TAURUS TERRA COAT THIX ist nach 24h mit weiteren PU Schichten überarbeitbar.

Material Anforderungen:

Verarbeitbar sind Marmor-, Quarz-, Granitkiesel sowie Glasbruch und Glasperlen. Weitere Materialien sind auf Anfrage möglich. Alle Granulate müssen absolut trocken sein. Restfeuchtigkeit führt zum Haftungsverlust des Bindemittels auf den Kiesel.



VERARBEITUNG ALS PORENFÜLLER

Untergrundvorbereitung:

Als Untergründe gelten fertig ausreagierte Steinteppichbeläge im Innenbereich, welche mit Polyurethan oder Epoxy Bindemittel gefertigt wurden. Diese müssen sauber, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein und dürfen nicht älter als 48 Std. sein. Falls die Belagsart nicht bekannt ist, empfehlen wir vorab eine Probefläche zu erstellen. Pyrithaltige Gesteine sind ungeeignet. Es besteht Rostgefahr. Alte Beläge können ebenfalls verschlossen werden. Es ist lediglich auf eine vorab gründliche Reinigung zu achten. Danach muss die Fläche mit einem geeigneten STT® TAURUS PRIMER grundiert werden.

Verarbeitung:

Der verarbeitete Steinteppich kann aus Epoxidharz oder Polyurethanbindemittel erstellt werden. STT® TAURUS TERRA COAT THIX kann nach 24 Std. bis max. 48 Std. auf dem vorhandenen Steinteppich verarbeitet werden. Nach 48 Std. muss die Fläche vorab mit einem geeigneten STT® TAURUS PRIMER grundiert werden. Der Untergrund muss vor der Applikation sauber sein. STT® TAURUS TERRA COAT THIX wird portionsweise auf den Steinteppich aufgetragen und mit einer Edelstahlspachtel in die Hohlräume gepresst. Danach wird die ganze Fläche mit einem Gummirakel in die Verlegerichtung hin abgerakelt. Achten Sie darauf, dass keine Kanten oder Ränder ersichtlich sind. Sorgen Sie während der Verarbeitung immer für gute Belüftung. Je nach Größe der Fläche muss eine Zwangsbe- und entlüftung installiert werden. Je nach Fläche und Körnung ist das Lösemittel von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen wahrnehmbar. Um dies zu unterbinden, kann nach 24 Std. STT® TAURUS TOP COAT FLOOR 2K über die gefüllte Fläche gerollt werden. Der Verbrauch beträgt ca. 80-125g/m² je Lage. Siehe technisches Merkblatt.

Es ist zu beachten, dass ein Porenverschluss grundsätzlich die natürliche Optik des Steinteppichs beeinflusst. Die Tiefenwirkung der Hohlräume besonders bei dunklen Kieselsteinen (z.B. bei Schwarz) geht somit verloren. Ein Porenfüller ist grundsätzlich keine Abdichtung! In Nassbereichen ist unterhalb der Quarzkies- bzw. Marmor-Beläge eine fachgerechte, den jeweiligen Normen entsprechende Abdichtung herzustellen. Diese ist nach den jeweiligen Bestimmungen im jeweils richtigen Gefälle einzubauen. Verwenden Sie hier immer ein doppeltes Entwässerungssystem, welches die Feuchtigkeit über den Gully und auf der Abdichtungsebene entwässern kann. Wir raten von einer Verarbeitung im Außenbereich ab. Hier besteht die Gefahr von Frostabplatzungen bei eventuell eindringender Feuchtigkeit im Winter.

Wir empfehlen beim Verarbeiten in belüfteten Innenräumen die Verwendung von geprüften Aktivkohlefilter-Masken der Klasse A2P3 oder besser.

SICHERHEITSHINWEISE

STT® TAURUS TERRA COAT THIX enthält eine kleine Menge an flüchtiger entflammbarer Lösungsmittel. Deshalb sollte die Anwendung in gut belüfteten Bereichen fern von offenem Feuer stattfinden. In geschlossenen Bereichen mit Ventilatoren für Frischluft sorgen. Bitte beachten Sie, dass Lösungsmittel schwerer als Luft sind und am Boden kriechen. Bitte entnehmen Sie die Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise unserem Sicherheitsdatenblatt sowie der Gebindeetikette. Sämtliche Technische Datenblätter sowie Sicherheitsdatenblätter befinden sich zum Download auf unserer Homepage www.stt-gmbh.at.

LAGERUNG

STT® TAURUS TERRA COAT THIX ist mindestens 12 Monate in original verschlossenen Gebinde bei Temperaturen von +5°C bis +25°C und trockener Umgebung lagerfähig. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

STEINTEPPICH



TAURUS TERRA COAT THIX

