

Dauerelastischer, lösemittelfreier Folien Kleb- und Dichtstoff



## TECHNISCHE DATEN

BASIS		Modifizierter Dispersionsklebstoff
FORM		pastös
HAUTBILDEZEIT		ca. 50 Minuten*
FARBE		rot
EMICODE	DIN 41 08-7	EC1+
VERARBEITUNGSTEMPERATUR		0°C bis +50°C
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT		-25°C bis +80°C nach Aushärtung

\*Der Wert variiert je nach Umgebungsbedingungen und Materialien.

## ARTIKEL

	Art.Nr.	VPE 1 (Karton)	VPE 2 (Palette)
FIX FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF 300 ml	H030311010	20 Stück	75 Karton (1.500 Stück)
FIX FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF 600 ml	H030311011	20 Stück	45 Karton (900 Stück)



## PRODUKTBESCHREIBUNG

STT® FIX FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF ist ein dauerelastischer und lösemittelfreier Kleb- und Dichtstoff zur Herstellung von luft- und winddichten Verklebungen der STT® Dachbahnen/Fassadenbahnen, STT® Dampfbremsen/Dampfsperren und STT® Fensteranschlussbändern auf Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz und Holz. Zum Ausgleich von Unebenheiten im Laibungsbereich und zur einfachen Lösung schwieriger Eckausbildungen. Zur luft- und winddichten Verklebung von MDF- und OSB Platten. Nach der vollständigen Durchtrocknung härtet der Kleb- und Dichtstoff zu einer schlagregensicheren, dauerhaft elastischen, dampf- und winddichten Masse aus. STT® FIX FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF übernimmt keine mechanische Belastung.

## ANWENDUNG

Im Allgemeinen geeignet für die Verklebung von allen STT® Schalungsbahnen im regensicheren Unterdach, STT® Dampfbremsen und -sperren, STT® Fassadenbahnen, PE-Folien und auf vorab geglätteten Ziegelmauerwerk, Beton, Putz, Metall und Holz. Auf STT fremden Untergründen oder bei außergewöhnlichen Anwendungen ist vorab eine Haftprobe durchzuführen. STT® FIX FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF kommt zum Einsatz im Trockenbau, Innenausbau, Zimmerei, Fertighausbau usw. für den professionellen Gebrauch. Zur Montage von Fensteranschlussbändern. Geeignet für dampf- und winddichte Verklebungen. Nicht geeignet in UV-belasteten sowie in Dauernassbereichen.

## VERARBEITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, staub- und fettfrei, sowie eisfrei sein. Mit der Verwendung von STT® FIX FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF können Unebenheiten am Baukörper ausgeglichen werden. Grobe Ausbrüche oder Vertiefungen sind vorher auszuspachteln. Den Kleber als 8mm dicke Raupe auf den Untergrund auftragen. Dann Folie leicht in die Raupe drücken. Nicht pressen! Die endgültige Klebstoffdicke zwischen der Folie und dem Belag sollte etwa 3-4mm sein, nicht weniger als 1mm. Mindestbreite der Klebstoffspur sollte ca. 25mm sein.

Die Trocknungszeit beträgt 1-2mm je Tag und Untergrund (23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit). Ist also stark abhängig von der Auftragsdicke, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und diffusionsfähigkeit des Untergrundes. STT® FIX FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF ist erst nach der vollständigen Durchtrocknung wasserbeständig.

## LAGERUNG

Kühl, trocken und frostfrei bei Temperaturen von +10°C bis +30°C lagern. Lagerfähigkeit 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Dieses Merkblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Merkblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden sicherzustellen, dass das jeweilige aktuelle Merkblatt vorliegt. Aktuelle Merkblätter können jederzeit in allen unseren Standorten angefordert werden.